


C 脂环族环氧树脂
Cycloaliphatic Epoxides

牌号 Grade	TTA21	等同于 Replacement	ERL4221;UVR6105; CY179;CEL2021P	CAS No.	2386-87-0
品名 Name	3,4-环氧环己基甲酸 3,4-环氧环己基甲酯 3,4-Epoxy cyclohexyl methyl 3,4-Epoxy cyclohexane Carboxylate				
规格 Spec.					
规格 Specification	TTA21S	TTA21L	TTA21P		
含量 Purity	90% min	95% min	97% min		
总氯 Total Cl	\	\	100 ppm max		
环氧当量 EEW(g/eq)	128~145	126~135	126~135		
粘度 Viscosity(25°C)	180~450 cp	220~450 cp	220~450 cp		
色度 Color	100 APHA max	50 APHA max	50 APHA max		




牌号 Grade	TTA26	等同于 Replacement	UVR6128;ERL4299	CAS No.	3130-19-6
品名 Name	双((3,4-环氧环己基)甲基)己二酸酯 Bis(3,4-Epoxy cyclohexyl methyl)Adipate				
规格 Spec.					
环氧当量 EEW(g/eq)	190~210				
粘度 Viscosity(25°C)	400~750 cp				
色度 Color	150 APHA max				




牌号 Grade	TTA11	等同于 Replacement	Celloxide2000	CAS No.	106-86-5
品名 Name	1,2-环氧-4-乙烯基环己烷 1,2-Epoxy-4-vinylcyclohexane				
规格 Spec.					
含量 Purity	99%min				
色度 Color	30 APHA max				




牌号 Grade	TTA15	等同于 Replacement	M100(Daicel)	CAS No.	82428-30-6
品名 Name	3,4-环氧环己基甲基丙烯酸酯 3,4-Epoxy cyclohexyl methyl methacrylate				
规格 Spec.					
环氧当量 EEW(g/eq)	190~210				
含量 Purity	95% min				
粘度 Viscosity(25°C)	30cp max				
色度 Color	50 APHA max				



牌号 Grade	TTA3150 TTA3150CE	等同于 Replacement	EHPE3150 EHPE3150CE	CAS No.	[244772-00-7] [2386-87-0]
品名 Name	聚[(2-环氧乙烷基)-1,2-环己二醇]2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇醚(3:1) Poly[2-oxiranyl]-1,2-cyclohexanediol]-2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol ether TTA3150和TTA21的复配脂环族环氧树脂 Mixture of TTA3150 & TTA21(TTA3150CE)				
规格 Spec.	TTA3150	TTA3150CE			
环氧当量 EEW(g/eq)	170~200	147~157			
粘度 Viscosity(25°C)	\	40000-60000 cp			
色度 Color	50 APHA max	80 APHA max			
软化点 Softening Point	70~90°C	\			




牌号 Grade	TTA20	等同于 Replacement		CAS No.	96-08-2
品名 Name	1-甲基-4-(2-甲基环氧乙烷基)-7-氧杂双环[4.1.0]庚烷 1-METHYL-4-(2-METHYLOXIRANYL)-7-OXABICYCLO[4.1.0]HEPTANE				
规格 Spec.					
环氧当量 EEW(g/eq)	84~100				
含量 Purity	95% min				
粘度 Viscosity(25°C)	5~30cp				
色度 Color	50 APHA max				





产品

Product List

牌号 Grade	TTA2081 TTA2083	等同于 Replacement	CELLOXIDE 2081 CELLOXIDE 2083	CAS No.	139198-19-9 151629-49-1
品名 Name	<p>3,4-环氧环己基甲基 3,4-环氧环己基甲酸酯和己内酯的聚合产物 3,4-Epoxy cyclohexyl methyl-3',4'-epoxycyclohexanecarboxylate modify epsilon-caprolactone</p> <p>7-Oxabicyclo[4.1.0]heptane-3-carboxylic acid 6-[[6-[[6-(7-oxabicyclo[4.1.0] hept-3-ylmethoxy)-6-oxohexyl]oxy]-6-oxohexyl]oxy]-6-oxohexyl ester</p> <p>3,4-环氧环己基甲基 3,4-环氧环己基甲酸酯和己内酯的聚合产物 3,4-Epoxy cyclohexyl methyl-3',4'-epoxycyclohexanecarboxylate modify epsilon-caprolactone</p>				
规格 Spec.	TTA2081 (n=1)	TTA2083 (n=3)			
环氧当量 EEW(g/eg)	180~220	300~350			
粘度 Viscosity(25°C)	300~380 cp	150~350 cp			
色度 Color	100 APHA max	50 APHA max			

牌号 Grade	TTA22	等同于 Replacement	ERL4206	CAS No.	106-87-6				
品名 Name	<p>4-乙烯基-1-环己烯二环氧化物 4-Vinyl-1-cyclohexene diepoxide</p>								
规格 Spec.									
含量 Purity						98% min			
环氧当量 EEW(g/eg)						70~78			
色度 Color						50 APHA max			

牌号 Grade	TTA27	等同于 Replacement	ERL4207	CAS No.	81-21-0				
品名 Name	<p>双环戊二烯二环氧化物 Dicyclopentadiene diepoxide</p>								
规格 Spec.									
含量 Purity						98% min			
环氧当量 EEW(g/eg)						82~85			
熔点 M.P.						184~188°C			